

## **AINEENKOESTUSRAPORTTI**

<b>Testi:</b>	Murtovetotesti
<b>Laite:</b>	VEB Fritz Heckert
<b>Mitta-alue:</b>	0-10 000kg
<b>Mitattava kappale:</b>	2 kpl DWL Käyräankkuri Rd16 x 216
<b>Kappaleen lämpötila:</b>	+20°C

### **Testitulokset**

Murtolujuus kummallekin kappaleelle **6 950kg**

Salossa 4.11.2010

**Lasse Kaikkonen**  
**Leinovalu Oy**  
**Quality Assurance**  
**Leinonkatu 5**  
**24100 Salo**  
**Tel. 02-7750 228**